

Woodura Planks 3.0

SKOGEN 3.0 S

Type de bois
ChêneChoix
BlendFinition
Verni pro matTeinte
NaturalMotif
LamesRésistance à l'eau
Élevée

Le revêtement de sol en bois densifié verni mat naturel Skogen est un classique suédois atemporel. Son coloris Natural lui confère un aspect polyvalent tandis que les variations de couleur de la catégorie Blend lui donnent du caractère. Fabriqué à partir de chêne européen certifié FSC, ce produit de classe 33 est extrêmement durable et particulièrement adapté aux espaces à fort passage, tels que les hôtels, les magasins, les bureaux et les cafés, ainsi qu'aux entrées des résidences individuelles. La finition vernie mate est facile à entretenir et protège le sol contre les taches.



Spécification

GÉNÉRAL

Type de sol	Bois densifié
Type de bois	Chêne
Choix	Blend
Finition	Verni pro mat
Teinte	Natural
Clair/foncé	Moyennement foncé
Motif	Lames
Système de d'assemblage	Vålinge 5G® Dry™
Âme centrale	HDF

DIMENSIONS

Format	S
Largeur	151 mm
Longueur	1170 mm
Épaisseur	9 mm
Épaisseur de la couche d'usure	0,6 mm

EMBALLAGE

Nombre d'articles par paquet	9
Surface (m²) par paquet	1,6 m²
m² par palette	55,65 m²
Poids par m²	9 kg
Poids par paquet	14,3 kg

CLASSEMENT ET SÉCURITÉ

Convient au chauffage par le sol	Oui
Résistance à l'eau	Élevée
Résistance au feu (EN 13501)	Cfl-s1
Conductivité thermique (EN 12664)	0,12 W/(m*K)
Résistance thermique (EN 12667)	0,075 (m2 x K)/W
Émission de formaldéhyde (EN 717-1)	E1 <=0,1 ppm (Valeur spécifique <= 0,05 ppm)
Dureté Brinell (EN 1534)	8 HB (average value)
Résistance à l'impact (EN 14354)	EC3
Épaisseur du gonflement (EN 14354)	< 10% (<5% spécifique)
Résistance de la couche d'usure (EN 14354)	> 6000 révolutions
Résistance à la glissance (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
SundaHus	Évalué par SundaHus
Svanen (label écologique des pays nordiques)	Oui (3029 0021)
A+	Yes
M1	Yes
Marquage CE	Oui
Garantie Limitée (marché publique)	10 ans
Garantie Limitée (marché résidentiel)	Limited Lifetime Warranty
Classe d'usage domestique (EN ISO 10874)	Classe résidentielle intense (Classe 23)
Classe d'usage commerciale (EN ISO 10874)	Classe commerciale intense (Classe 33)



woodura®

Bjelin | bjelin.com | support@bjelin.com

Copyright 2025 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Vålinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Vålinge Innovation AB is under license.



Pour consulter les instructions de pose, les consignes et autres informations sur le produit, scannez le code QR, ou rendez-vous sur bjelin.fr.